

KVALITETSBESTÄMMELSER FÖR LÖVTIMMER

Sammanställning av högsta tillåtna förekomst av kvist och vissa fel vid bedömning av kvaliteten av björk och altimmer. De i tabellen angivna tillåtna felen utgör var för sig maximum för stockar av klenare dimensioner, ju större, framförallt grövre en stock är desto flera och större fel kan tillåtas.

Kvist/fel	Klass AB	Klass C
Råkvist	På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 25% av stockens toppdiameter eller högst två (2) st/stockmeter max hälften så stora.	På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 40% av stockens toppdiameter eller högst två (2) st/stockmeter max hälften så stora.
Torrkvist	På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 10% av stockens toppdiameter.	På varje meter av stockens längd tillåts högst en (1) kvist med en max diameter motsvarande 20% av stockens toppdiameter eller högst två (2) st /stockmeter max hälften så stora.
Rötkvist	Ingen	På varje meter av stockens längd tillåts en (1) kvist med en max diameter motsvarande 5% av stockens toppdiameter.
Vattskott	Obetydligt antal	Obegränsat
Fast och lös röta samt rödkärna	Hos stockar grövre än 22 cm i topp. Max diameter 10% av stocken toppdiameter. Ej genomgående.	Max diameter 20% av stockens toppdiameter. Genomgående tillåtet.
Krök i en led	Båghöjden får vara högst 5 % av stocklängden	Båghöjden får vara högst 10 % av stocklängden. Är avvikelser större görs skäligt avdrag
Tvärkrök eller krök i flera led	Tillåts ej	Tillåts ej
Lyror ock barkdrag	Endast ytliga om högst 1 cm djup tillåts.	Endast ytliga om högst 2 cm djup tillåts.