

## KVALITETSKRAV och LEVERANSBESTÄMMELSER

### VÄNERBLOCK

av tall, gran, lärk och ädelgran (endast kval 3) för svarvning och tillverkning av plywood

**DIMENSIONER** Längd: 255 och 520 cm – betald längd (önskvärt övermål 5 cm)

Min. diameter: 26 cm i topp u.b.

Max. diam: Obegränsad

Längder under 255 cm klassas som vrak

**KVALITET** Blocken redovisas i klasserna 1, 2 och 3 enligt följande (Dubbelblock kvalitetsbedöms som en enhet)

FEL	Kval 1	Kval 2	Kval 3
Kvist 1)	< 6cm	Obegränsat	Obegränsat
Skogsröta 2)	Ingen	Max 5%	Max 10%
Tjurved 3)	Max 20%	Obegränsat	Obegränsad
Stockblånad	Ingen	Obegränsat	Obegränsad
Växtsprickor	Tillåts ej	Tillåts ej	Tillåts ej
Insektskador i veden	Ingen	Obegränsat	Obegränsat
Barkdr. lyra	Max topp-diam. längd	Tillåts	Tillåts

- 1) Med kvist avses grövsta kvistkärnans storlek mätt vinkelrät mot stockens längdaxel och gäller alla kvisttyper i obegränsat antal
- 2) Procentuell andel av ändytan. I kval 3 dock ej i centrum. Hos rotstock ställs rötarean i relation till tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan
- 3) Max. 20% av ändytan och hos rotstock ställs tjurvedsarean i rel. till tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan

**TILLREDNING** Blocken skall vara tillredda av friskt virke, jämnkapade i båda ändar samt väl kvistade intill stammen.

”Fäll och kapsprickor”, krokighet”, ”öppna lyror”, ”rotveck”, ”mekaniska skador” behandlas med nedsättning av diametern. Max tillåten nedsättning i båda kvaliteterna är 6 cm. Vid större fel vrakas blocket.

”Fällkam” och ”besvärande rotben” behandlas med 3 cm nedsättning

”Urdrag i stockända” tolereras i kval. 1 om urdragets diameter ej överstiger 5 cm. Urdrag med diameter mellan 5 cm och 10 cm tolereras i kval. 2 med nedsättning om 6 cm. Stock med urdrag av större diameter vrakas.

**VRAKNING** Block med fel som inte är inom toleransgränserna, eller som av andra skäl som spjälk (ej ytlig), kapsprickor, lagringsröta, kol, sot, sten, och metallföremål inte är behandlingsbara, klassas som vrak.